



FixaForte

Literatura técnica

PORCELANATO INTERNO

ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAR REVESTIMENTOS DO TIPO PORCELANATO EM PISOS E PAREDES DE ÁREAS INTERNAS E EM PISOS COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PEDESTRES.

CAMPO DE APLICAÇÃO

- Aplicar sobre emboço desempenado ou sarrafeados e contrapisos curados há pelo menos 14 dias.
- Em alvenarias com mais de 14 dias, de blocos vazados de concreto, blocos silico-calcários ou concreto celular, desde que utilizados para revestimento de áreas internas, conforme a norma técnica NBR 13.754.
- Paredes de concreto curado há mais de 28 dias.

FINALIDADE

- Assentar porcelanatos com área máxima das peças de até 80 x 80 cm em áreas internas.
- Áreas molhadas, como cozinhas, banheiros

NÃO UTILIZAR

- Em Pedras Híjau e similares.
- Estufas, churrasqueiras, lareiras, frigideiras e revestimentos sobre forte aquecimento.
- Saunas.
- Bases com pintura, resina, textura. E nada que possa comprometer a aderência do produto.

PROTEÇÃO ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS

- Não assentar revestimentos em áreas externas nos dias chuvosos, com sol intenso ou ventos fortes, tendo em vista que, as condições climáticas desfavoráveis podem afetar o desempenho do produto aplicado. Conforme a ABNT NBR 13755, a superfície da base deve apresentar temperatura superior a 5°C e inferior a 30°C em condições ambientais entre 5°C a 40°C.
- Após o assentamento, é indicado proteger da chuva por, no mínimo, 24h.

PREPARO DO PRODUTO

- Utilize sempre ferramentas e moedores limpas e secas.
- Proteja o produto das ações climáticas: sol, chuva e vento.
- **FIXA FORTE ARGAMASSAS BRASIL PORCELANATO INTERNO** é semipronta, necessitando apenas de água limpa na proporção de 4,6 litros para cada saco de 20 kg de

argamassa. Podendo variar em 5%.

- Misturar intensamente por meio manual ou mecânico até obter uma massa pastosa, consistente e homogênea.
- Melhor produtividade, fazendo o uso de furadeira de baixa rotação com hélice acoplada para misturar.
- Deixar a massa descansar por 10 minutos, remisture antes de usar.
- O produto deverá ser utilizado na máxima em até 2 horas e 30 minutos, após o seu preparo.

APLICAÇÃO

1. Verifique a temperatura de trabalho:
 - Superfície da base 5°C a 30°C;
 - Do ar ambiente 5°C a 40°C;
2. Para proteger os revestimentos de dilatações utilize juntas de assentamento, movimentação, dessolidarização e juntas estruturais determinadas pelo projetista responsável e pelo fabricante dos revestimentos.
3. O verso do revestimento a ser aplicado deve estar limpo, seco, isento de graxa, poeira, película, areia solta ou qualquer coisa que venha comprometer a aderência da ARGAMASSA BRASIL PORCELANATO INTERNO.
4. Sobre a base, a superfície não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela NBR 13748, devendo estar firme e seca, curada e limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante.
5. Verifique se as retrações próprias do cimento e possíveis fissuras estão estabilizadas.
6. Impermeabilize bases que tenham problemas de umidade.
7. Sobre a base, espalhe a ARGAMASSA BRASIL PORCELANATO INTERNO com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada fina de 3 mm a 4mm. LITERATURA TÉCNICA PORCELANATO INTERNO
8. Logo após passe o lado dentado em ângulo de 60° em relação à base, formando sulcos e cordões paralelos, a quantidade da pasta e a sua espessura devem ser determinados para cada caso, sempre em pontos que não comprometam o tempo em aberto do produto.
9. Remisturar o excesso do material removido, sem adicionar água ao produto.
10. Assentar o revestimento ligeiramente fora da posição. Em seguida pressioná-lo, arrastando-o com os dedos, batendo levemente com um martelo de borracha até o amassamento dos cordões para uma perfeita fixação.

11. O teste de aderência pode ser feito retirando peças aleatórias, durante a aplicação. O importante é que as peças sejam repletas de argamassa.
12. Em pisos e paredes internas até 3 metros com área máxima da peça de (60cmX60cm) 3600cm²

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Em pisos e paredes internas com altura até 3 metros, utilizar revestimento com área máxima até 60 x 60 cm (3600 cm²). OBS: Em peças de área superior à indicada acima, deverá usar FIXA FORTE ARGAMASSAS BRASIL GRANDES FORMATOS.
- Revestimentos iguais ou superiores a 900 cm² (30x30 cm) devem ser utilizada a dupla camada, espalhe argamassa na base e no verso da cerâmica. Aplique, cruzando os cordões da argamassa. Isso vale também para revestimentos com reentrâncias e saliências maiores que 1 mm no seu verso.
- Sempre mantenha as juntas de movimentação, desolidarização e estruturais de acordo com as normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 E ABNT NBR 13.755 ou de acordo com o projetista responsável.
- Fazer a limpeza da peça 1 hora após o assentamento.
- Remover todo o excesso da argamassa das juntas para um perfeito rejuntamento.
- Rejuntar 3 dias após o assentamento.
- Sempre trabalhar com a desempenadeira adequada e substitua se seu desgaste for maior que 1mm na altura.

DADOS SOBRE O PRODUTO

Embalagem:

- Saco plástico valvulado 20 kg.

Consumo:

- 4 a 8 kg/m², variando de acordo com o tamanho da cerâmica.

Cor:

- Cinza e Extra Branca.

Validade:

- 12 meses em local seco e arejado sobre estrado de madeira.

Estocagem:

- Empilhamento máximo 15 sacos.

Liberção para o tráfego:

- Pessoal da obra com cuidado: 48 horas após a aplicação.
- Todo o tráfego: 7 dias após aplicação.

Ficha Técnica

- Composição: Cimento Portland ou cimento branco estrutural, minerais não metálicos com granulometria controlada e aditivos especiais.

- Densidade aparente: argamassa cinza: 1,4 – 1,5 g/cm³
 - Densidade aparente: argamassa branca: 1,4 – 1,5 g/cm³
 - Conforme a NBR 14081-1.
- Características do Produto
- Aderência: cura normal $\geq 0,5$ Mpa
 - Aderência: cura submersa $\geq 0,5$ Mpa
 - Tempo em aberto
 - ≥ 15 MINUTOS

Deslizamento

- $\leq 0,2$ mm
- Temperatura para melhor trabalho
- DO AR AMBIENTE: 5° C até 40° C
- SUPERFÍCIE DA BASE: 5° C até 30° C

OBS: Os valores foram obtidos em testes realizados em laboratório, com revestimentos, os quais as argamassas são indicadas. Podendo sofrer variações de resultados, conforme a aplicação

UTILIZAÇÃO DAS DESEMPENADEIRAS

Área da superfície dos revestimentos (cm²)	Formato dos dentes da desempenadeira (mm)	Aplicação da Argamassa
$S < 400$	Quadrados 6x6x6	Na base
$400 \leq S < 900$	Quadrados 8x8x8	Na base
$S \leq 900$	Quadrados 8x8x8	Na base e verso
	Semicirculares / Raio = 10mm Espaçamento = 3mm	Na base



+55 (22) 97402-2402
sac@fixaforteargamassas.com.br
www.fixaforteargamassas.com.br

Rod. Araruama Rio Bonito
 - 1320 - KM 35,5 - RJ 124 CEP:
 28985-678 - Itatiaiquara
 - Araruama